

Podaci o proizvodu

HONILO 981

Visokoučinkovito čisto ulje za obradu metala

OPIS

Castrol Honilo 981 je čisto režno ulje niske viskoznosti bez klora, sumpora i teških metala.

PRIMJENA

Honilo 981 osmišljen je za honanja i superfiniš čelika i neželjeznih materijala. Može se koristiti i za brušenja, bušenja i opće operacije.

	Sivi ljev	Nisko do srednje leg. čelik	Visoko leg. čelik	Legure titana	Aluminijske legure	Legure bakra
Honanje/superfiniš	++	++	+		++	++
Brušenje	+	+	+		++	++
Bušenje					++	++
Provlačenje, odvalno glodanje						
Opće operacije					++	++

PREDNOSTI

- Izvrsno ispiranje i podmazivanje produljuju radni vijek kamena za honanje i povećavaju kvalitetu površine.
- Niska viskoznost i dobro kvašenje površine doprinose smanjenju potrošnje.
- Dobra filtrabilnost i oksidacijska stabilnost produljuju radni vijek proizvoda.
- Tehnologija bez klora i teških metala ima blaži utjecaj na okoliš i smanjuje troškove zbrinjavanja
- Blag miris i nisko stvaranje magle omogućuje ugodnije radno okruženje.

KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA

Izgled	Žuta tekućina
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	4.8
Plamište, °C	>125
Gustoća pri 15 °C, kg/dm ³	0.831
Korozija na bakru	1b

Dodatne informacije

	Ester	Aktivni sumpor	Neaktivni sumpor	Fosfor	Kalcij	Klor	Cink
Aditivi	+						

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba

Podaci o proizvodu

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba