

## Podaci o proizvodu

### OBEEN UF

Fiziološki sigurna mast za primjenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji

#### OPIS

OBEEN UF je mast za posebne namjene, prirodno je obojena i fiziološki sigurna te zadovoljava USDH H1 zahtjeve. Zbog navedenog primjerena je za uporabu u prehrambenoj industriji, posebice gdje je moguć slučajni kontakt jestivog proizvoda (hrana, piće, farmaceutski proizvodi....) i maziva.

#### PRIMJENA

##### OBEEN UF 000

-centralni sistem podmazivanja,  
-linije za punjenje jogurta i instant hrane, linije za proizvodnju sira.

##### OBEEN UF 00, 0

-podmazivanje reduktora i motora reduktora,  
-centralni sistem podmazivanja kod linija za punjenje, pakiranje i kartoniranje.

##### OBEEN UF 1,2 i 3

-za dugoročno podmazivanje ventila, brtvi, spojeva, ležajeva (kliznih, kotrljajućih...), za dozirke, strojeve za -pranje boca, strojeve za etiketiranje, sustave za pakiranje i zatvaranje boca ....

**OBEEN UF 2** sprječava zaljepljivanja kontaktnih površina, primjerice kod ventila..

**OBEEN UF 3** je otporan na paru, zato je posebice dobar za primjenu u proizvodnji gdje se sterilizacija obavlja korištenjem pare.

#### PREDNOSTI

- ◆ OPTITEC® TEHNOLOGIJA.
- ◆ Fiziološki sigurno mazivo.
- ◆ Bez mirisa, okusa i boje.
- ◆ Otporna na vruću vodu.
- ◆ Odlična pumpabilnost.
- ◆ Pruža odličnu zaštitu od korozije.
- ◆ Osigurava zaštitu od habanja.
- ◆ OPTIMOL OBEEN UF 3 posjeduje odličnu otpornost na paru.
- ◆ Temperature primjene: OBEEN UF 000, 00, 0 od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+140^{\circ}\text{C}$   
OBEEN UF 1,2,3 od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+140^{\circ}\text{C}$ .

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

**MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina**  
tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba

## Podaci o proizvodu

### OBEEN UF

#### NAPOMENE

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača stroja.  
Optimol OBEEN UF 3 je dostupan i kao sprej.

#### KARAKTERISTIČNA FIZIKALNA SVOJSTVA

	Obeen UF 000	Obeen UF 00	Obeen UF 0	Obeen UF 1	Obeen UF 2	Obeen UF 3	Standard
Boja	Jantarna (PROZIRNA)						VIZUALNA
Ugušćivač/baza	Alu-kompleks/sint.ulje						-
Konzistencija - NLGI razred	000	00	0	1	2	3	DIN 51818
Penetracija Pw 60, [0.1mm]	460	420	370	320	280	240	DIN ISO 2137
Točka kapanja, [°C]	170	195	215	225	230	235	DIN 51807 T.1
Otpornost na vodu pri + 90°C	0						DIN 51802
Zaštita od korozije (SKF Emcor)	0/1						DIN 51802
Korozija na bakru pri +100°C	1B						DIN 51811

#### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

#### ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

**MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina**  
tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba