

Podaci o proizvodu

Rustilo DWX 32

Sredstvo za uklanjanje vode i zaštitu od korozije

OPIS

Castrol Rustilo DWX 32 je visoko kvalitetno sredstvo za zaštitu od korozije u otapalu koje odlično uklanja vodu. Otapalo nakon isparavanja ostavlja mekani masno-voštani zaštitni film.

PRIMJENA

Castrol Rustilo DWX 32 brzo uklanja vodu koja se zadržava na dijelovima nakon postupaka obrade pomoću vodotopivih sredstava, pranja ili galvaniziranja. Prikladno je za korištenje na obradcima raznih oblika i dimenzija prije skladištenja ili transporta. **Castrol Rustilo DWX 32 koristi se za srednju i dugoročnu zaštitu na mjestima gdje se zahtjeva visok stupanj zaštite.** Castrol Rustilo DWX 32 može se nanositi četkom ili raspršivanjem ali efekt istiskivanja vode je najučinkovitiji ako predmete koje zaštićujemo uranjamo u sredstvo.

PREDNOSTI

- ◆ Nosivi fluid je dearomatizirano ugljikovodično otapalo blagog mirisa.
- ◆ Ne sadrži teške metale kao što je Barij.
- ◆ Formira jednoliki film.
- ◆ Sprječava stvaranje otisaka prstiju.
- ◆ Izvrsna svojstva uklanjanja vode i penetracije.
- ◆ Stabilan zaštitni film osigurava pouzdanu zaštitu.
- ◆ Visoka otpornost na onečišćenje kiselinama ili lužinama.
- ◆ Kupka u koju se uranjaju predmeti ima mogućnost dugotrajne upotrebe.
- ◆ Ekonomična primjena.

KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA

Izgled	svjetlo smeđa tekućina
Ukupni sadržaj sredstva koje ostavlja zaštitni sloj - %	32
Vrsta filma	Čvrsti masni
Relativna gustoća pri 15°C, [kg/m ³]	835
Plamište [°C]	40
Vrijeme sušenja pri 20°C, min	90
Debljina zaštitnog sloja [µm]	4-6
Potrošnja kg/100 m ²	1.2 – 1.6
Zaštita u zatvorenom, natkrivenom skladištu	18 MJESECI
Zaštita na otvorenom	9 MJESECI

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba

Podaci o proizvodu

RUSTILO DWX 32

NAPOMENE

Podatci o debljini filma i potrošnji su prosječne vrijednosti za glatke površine bez provrta ili žljebova koji bi zadržavali sredstvo i sprječavali dobro cijedeње sa površine.

Prosječno vrijeme sušenja je vrijeme potrebno da većina otapala ispari pri temperaturi okoliša i relativnoj vlažnosti od 60-70%. Potpuna zaštita od korozije će se osigurati kada otapalo u potpunosti ispari.

"Zaštita u zatvorenom" opisuje zaštitu prilikom skladištenja metalnih (čelik, Fe ljevovi) dijelova u zatvorenim skladišnim prostorijama sa relativnom vlagom od 60%. Pojačana zaštita može se ostvariti pakiranjem komada u zatvorene kutije.

"Zaštita na otvorenom" opisuje zaštitu prilikom skladištenja na otvorenom ali pokriveno npr. ceradom kako bi se spriječio direktni utjecaj padalina.

Promjene temperature mogu uzrokovati blago zamagljenje sredstva koje je reverzibilno i ne utječe na kvalitetu proizvoda.

U slučaju potrebe zaštitni film se može lako ukloniti koristeći Castrol sredstva za čišćenje na bazi otapala ili alkalnih otopina.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojednosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba